高密度ポリエチレン容器の耐薬品性

記号：
○　使用可能
△　条件付で使用可能
×　使用不可
☆　ESC発生の可能性がある。

(注1) これは国内外の資料を集約したもので、製品の中にはその判定が一致してないものがある。この表の活用は単なる目安に留め、実際使用時に再確認が必要。

(注2)製品名にはいくつかの呼称があるので良く確かめること。

〈ア行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
亜鉛	○	○			亜硫酸塩	○	○		
アクリルエマルジョン	○	○		☆	亜硫酸ガス（乾）	○	○		
アクリル酸	○	○		☆	亜硫酸カリウム(濃厚)	○	○		
アクロニトリル（100%）	○				亜硫酸ナトリウム(飽和)	○	○		
亜硝酸ナトリウム	○	○			アルミン酸ナトリウム	○	○		
アジピン酸	○	○			安息香酸	○	○		
アスピリン	○				安息香酸ナトリウム(飽和)	○	○		
アセチレン			○		安息香酸ナトリウム(35%)	○	○		
アセトアルデヒド（40%）	△	×		☆	アンモニア(100%)	○	○		
アセトフェノン	○	○			アンモニア(100%,ﾄﾞﾗｲｶﾞｽ)	○	○		
アセトン	○	△	(膨潤)	☆	アンモニア水(0.88比重液)	○	○		
アニリン（100%）	○	△		☆	アンモニア水(30%)	○	○		
あまに油	○	△	(膨潤)	☆	アンモニア水(100%)	○	○		
アミルアルコール（100%）	○	○		☆	イースト	○	○		
アミルクロライド（100%）	×	×			硫黄	○	△		
アリルアルコール	×	×			ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ(100%)	○	○		
亜硫酸	○	○			ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｴｰﾃﾙ(100%)	△	×		
亜硫酸アンモニウム	○	○			一酸化炭素	○	○		

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
インキ	○	○			塩化スズ（IV）	○	○		
インジウム	○	○			塩化第一水銀	○	○		
ウィスキー	○	○		☆	塩化第二水銀(飽和)	○	○		
エーテル		(透過)	×	☆	塩化第一スズ(飽和)	○	○		
液体ワックス			△		塩化第二スズ(飽和)	○	○		
エチルアルコール（35%）	○	○			塩化第一鉄(飽和)	○	○		
エチルアルコール（96%）	○	○			塩化第二鉄(飽和)	○	○		
エチルアルコール(100%)	○	○		☆	塩化第一銅	○	○		
エチルエーテル（ｼﾞｴﾁﾙｴｰﾃﾙ）	△	×			塩化鉄（III）			○	
エチルグリコール	○	△			塩化銅（塩化第二銅）	○	○		
エチルブロマイド	△	×			塩化ナトリウム(飽和)	○	○		
エチルベンゼン	○	×			塩化ニッケル（飽和）	○	○		
エチレングリコール	○	○		☆	塩化バリウム（飽和）	○	○		
塩化亜鉛(10%)	○	○			塩化ベンゾイル	○	○		
塩化亜鉛(飽和)	○	○			塩化ビニル	×	×		
塩化アミル（100%）	△	×			塩化マグネシウム（飽和）	○	○		
塩化アリル	×	×			塩化メチル	△	×		☆
塩化アルミナ	○	○			塩化メチレン（100%）	△	×		☆
塩化アルミニウム(稀薄)	○	○			塩酸（濃厚）	○	○		
塩化アルミニウム(濃厚)	○	○			塩酸（10%）	○	○		
塩化アンチモン	○	○			塩酸（30%）	○	○		
塩化アンモニウム(飽和)	○	○			塩酸（35%）	○	○		
塩化アンモン	○	○			塩酸アニリン			×	
塩化エチル	△	×	(膨潤)		塩素	△	×		
塩化カリウム(飽和)	○	○			塩素ガス(乾)	△	×	(PEの塩素化)	
塩化カルシウム(飽和)	○	○			塩素ガス(湿)	△	×		
塩化水素ガス(ﾄﾞﾗｲ)	○	○			塩素酸カリウム(飽和)	○	○		

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
塩素酸カルシウム(飽和)	○	○							
塩素酸ナトリウム(飽和)	○	○							
塩素水(2%)	○	○							
塩素水(飽和)	○	△							
黄血カリ(飽和)	○	○							
黄血ソーダ(飽和)	○	○							
塩水	○	○							
王水	×	×							
オキシ塩化リン	×	×							
オゾン	△	×							
オゾン(50ppm)	○	△							
オリーブ油	○	○							
オレイン酸(100%)	○	△							
オレンジ（エッセンス）	○	○							
オレンジ油	○	△							

〈カ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
海水	○	○			牛乳	○	○		
界面活性剤	○	○		☆	金	○	○		
過塩素酸(20%)	○	△			銀	○	○		
過塩素酸(70%)	△	×			金属石鹸			○	☆
過塩素酸カリウム(10%)	○	○			クエン酸(飽和)	○	○		☆
過酸化水素(10%)	○	○			果物(ジュース)	○	○		
過酸化水素(30%)	○	△			口紅			○	
過酸化水素(90%)	△	×			靴つや出し(液体)			○	☆
過酸化水素水(3%)			○		靴つや出し(ペースト)			○	☆
過酸化ナトリウム	○	○			ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ溶液(重ｸﾛﾑ酸+硫酸)			○	
苛性カリ	○	○		☆	グリコール類	○	○		☆
カセイソーダ(濃厚)	○	○		☆	グリコール酸(30%)	○	○		☆
カゼイン	○	○			グリセリン	○	○		☆
ガソリン	△	×	(膨潤)	☆	グルタミン酸ソーダ	○	○		
ガソリン／ベンゼン(80/20)	×	×		☆	クレオソート	○	×	(高温変色)	
果糖	○	○			クレゾール	△	×	(透過 高温変色)	☆
カドミウム	○	○			クレゾール酸	○	○		
過ホウ酸カリウム(飽和)	○	○			クロムカリミョウバン(飽和)	○	○		
過マンガン酸カリウム(20%)	○	○			クロム酸(電解液)	○	○		
過硫酸アンモニウム(飽和)	○	○			クロム酸(10～20%)	○	○		
過硫酸カリウム(飽和)	○	○			クロム酸＋硫酸 50%	×	×		☆
ギ酸(3～80%)	○	○			クロム酸カリウム(40%)	○	○		
ギ酸(50%)	○	○			クロム酸カリウム(飽和)	○	○		
ギ酸(100%)	○	○		☆	クロムミョウバン(飽和)	○	○		
キシレン	△	×	(膨潤)	☆	クロムめっき溶液	○	○		
希ホウ酸	○	○			クロル酢酸(50%)	○	○		
牛脂			○		クロル酢酸(100%)	○	△		

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
クロル酢酸(50%)	○	○							
クロル酢酸(100%)	○	△							
クロロベンゼン	×	×	(膨潤)	☆					
クロルスルホン酸(100%)	×	×							
クロロホルム	△	×	(膨潤)	☆					
血液	○	○							
ケイ酸	○	○							
ケイ酸カリウム	○	○							
ケイ酸ナトリウム	○	○							
ケイフッ化水素酸(40%,95%)			○						
ケロシン(灯油)	△	×		☆					
合成洗剤	○	○		☆					
鉱油	△	△		☆					
五塩化アンチモン	○	○							
五酸価リン	○	○							
コーヒー（熱いコーヒー）	○	○							
コーヒーの実	○	○							
ココア（熱いココア）	○	○							
ココア（ココアバター）	○	○							
ココナッツオイルアルコール	○	○							
コーラ濃縮液	○	○		☆					
小麦粉	○	○							
コロイド状硫黄	○	○							

〈サ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
酢酸(1～10%)	○	○		☆	次亜塩素酸ナトリウム (15%)	○	○		
酢酸10～60%)	○	○		☆	シアン化カリウム (飽和)	○	○		
酢酸(80～100%)	○	△	(酸化,高温変色)	☆	シアン化水素酸	○	○		
酢酸アミル(100%)	△	×	(膨潤)	☆	シアン化第二水銀 (飽和)	○	○		
酢酸アルミ			○		シアン化銅 (飽和)	○	○		
酢酸アンモニウム	○	○			シアン化ナトリウム (青化ソーダ)	○	○		
酢酸エチル(100%)	○	△	(膨潤)	☆	ジエチルエーテル			×	☆
酢酸セルロース	○	○			シェービングローション			○	☆
酢酸ナトリウム(飽和)	○	○			ジエチレングリコール	○	○		☆
酢酸鉛(飽和)	○	○			四塩化炭素 (100%)	×	×		☆
酢酸ブチル(100%)	△	×			塩	○	○		
酢酸メチル(100%)	△	×	(膨潤)		ジオクチルフレタート	△	×		☆
砂糖	○	○			ジクチルエチレン	×	×		
錆どめ剤(液体、固体)			○		ジグリコール酸	○	○		☆
さらし粉	○	○			シクロヘキサノール	○	△		☆
サリチル酸	○	○			シクロヘキサノン	△	×		☆
三塩化エチレン	×	×			シクロヘキサン	○	○		
三塩化酢酸(50%)	○	○			ジクロル酢酸 (100%)	○	△		
三塩化酢酸(100%)	△	×			湿潤剤	○	○		☆
三塩化リン	○	△			自動車用ガソリン	○	○		
サンオイル			○		ジブチルフレタート			○	
酸素(全濃度)	○	△			脂肪酸 (＞C)	○	○		☆
3フッ化ホウ素	○	○			脂肪酸アルコール	○	○		
ジアゾ塩	○	○			ジメチルアミン	×	×		
次亜塩素酸(濃厚)	○	○			ジメチルスルフォキシド	○	○		
次亜塩素酸水溶液			○		写真用現像液	○	○		
次亜塩素酸カルシウム	○	○			写真用定着液	○	○		

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
写真用乳化液			○		重土溶液 (30%)	○	○		
ｼﾞｬﾍﾞﾙ水 (漂白,消毒用,次亜塩素酸水溶液)			○		重硫酸カリウム	○	○		
ジャム	○	○			重硫酸ナトリウム (飽和)	○	○		
シャンプー			○		シュークルート (塩漬ｷｬﾍﾞﾂ)	○	○		
重亜硫酸カリウム	○	○			種子油	△	×		
重亜硫酸カルシウム	○	○			酒石酸	○	○		
重亜硫酸ナトリウム (飽和)	○	○			潤滑油	△	×		☆
臭化カリウム (飽和)	○	○			硝酸 (0～30%)	○	△	(酸化,変色)	
臭化水素 (10%)	○	○			硝酸 (30～50%)	△	×		
臭化水素酸 (10%)	○	○			硝酸 (70%)	×	×		
臭化水素酸 (50%)	○	○			硝酸 (95～98%)	×	○		
臭化ナトリウム	○	○			硝酸アンモニウム (飽和)	○	○		
臭化メチル(ﾒﾁﾙﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞ)	△	×			硝酸カリウム (飽和)	○	○		
重クロム酸カリウム (飽和)	○	○			硝酸カルシウム (50%)	○	○		
重クロム酸カリウム (40%)	○	○			硝酸銀	○	○		
重クロム酸ナトリウム (飽和)	○	○			硝酸銀 (水溶液)			○	
シュウ酸 (50%まで)	○	○		☆	硝酸銀溶液	○	○		
シュウ酸 (稀薄)	○	○			硝酸第一水銀 (飽和)	○	○		
シュウ酸(飽和)	○	○		☆	硝酸第二鉄 (飽和)	○	○		
臭素	×	×			硝酸銅 (飽和)	○	○		
臭素酸 (10%)	○	○			硝酸第二銅	○	○		
臭素酸 (100%)	△	×			硝酸ナトリウム	○	○		
臭素酸カリウム (10%)	○	○			硝酸ニッケル (濃厚)	○	○		
臭素水	×	×			硝酸マグネシウム (飽和)	○	○		
重炭酸アンモニウム	○	○			樟脳油	○	△	(透過)	☆
重炭酸カリウム (飽和)	○	○			ショートニング	○	○		☆
重炭酸ソーダ (飽和溶液)			○		食塩水	○	○		

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
植物油	○	○		☆	石油	○	○		
シリカゲル	○	○			石油エーテル	△	×	(膨潤)	☆
シリコン液	×	×		☆	セチルアルコール	○	△		☆
シリコンオイル	○	○			石灰水	○	○		
ジン	○	○		☆	石鹸液	○	○		☆
真ちゅう	○	○			石ケン液(濃厚)	○	○		
酢	○	○			石炭酸(5%)	○	○		
水銀	○	○			セメント	○	○		
水酸化アルミニウム	○	○			ゼラチン	○	○		
水酸化アンモニウム	○	○		☆	セレン酸(100%)	○	○		
水酸化アンモン(30%)			○						
水酸化カリウム(50%まで)	○	○							
水酸化カリウム(20%)	○	○							
水酸化カリウム(濃厚)	○	○		☆					
水酸化カルシウム(消石灰)	○	○							
水酸化カルシウム(30%)			○						
水酸化ナトリウム(40%まで)	○	○							
水酸化ナトリウム(濃厚)	○	○		☆					
水酸化バリウム(30%)			○						
水酸化マグネシウム(濃厚)	○	○							
水素(100%)	○	○							
スズ	○	○							
ステアリン酸(100%)	○	○		☆					
すもも(ジュース)	○	○							
青化アンモニウム	○	○							
青酸(飽和,シアン化水素)	○	○							
精油 (揮発油)	△	△							

〈タ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
タバコ	○	○			テレピン油	△	×	(膨潤)	☆
第二炭酸ナトリウム	○	○			でん粉(飽和)	○	○		
脱莫剤			○		銅	○	○		
鱈の肝油	○	○			銅(全部塩)	○	○		
炭酸	○	○			頭髪用油			○	
炭酸ガス(乾)	○	○			動物油	△	×		☆
炭酸ガス(湿)	○	○			糖蜜	○	○		
炭酸アンモニウム	○	○			灯油	△	×		
炭酸カリウム(飽和)	○	○			トマト	○	○		
炭酸カルシウム(飽和)	○	○			トリエタノールアミン(100%)	○	×		☆
炭酸蒼鉛(飽和)	○	○			トリクロル酢酸(100%)	△	×		
炭酸ナトリウム(濃厚)	○	○			トリクロル酢酸(50%)	○	○		
炭酸バリウム(飽和)	○	○			トリクロルエチレン(100%)	△	×		☆
炭酸ビスマス(飽和)	○	○			トルエン	△	×	(膨潤)	
炭酸マグネシウム(飽和)	○	○							
タンニン	○	○		☆					
タンニン酸(10%)	○	○							
タンニン酸(濃厚)	○	○		☆					
ﾁｵｼｱﾝ化ｱﾝﾓﾆｳﾑ(飽和)	○	○							
ﾁｵｼｱﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ(飽和)	○	○							
チオ硫酸カリウム	○	○							
チオ硫酸ナトリウム	○	○							
デカリン	△	△							
デキストリン(飽和)	○	○							
デキストロース	○	○							
テトラハイドロフラン	△	×		☆					
テトラリン(100%)	○	○							

〈ナ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
ナトリウム(全部塩)	○	○							
ナフサ	△	×		☆					
ナフタリン	△	×		☆					
鉛	○	○							
軟石鹸	○	○		☆					
エチルエーテル	△	△		☆					
二塩化エチレン	△	×		☆					
肉(肉エキス)	○	○							
クロム酸カリウム	○	○							
ニコチン(希釈)	○	○		☆					
ニコチン酸	○	○		☆					
二酸化炭素(100%気体,炭酸ｶﾞｽ)	○	○							
二酸化炭素(100%液体)	○	○							
二酸化炭素(固体,ﾄﾞﾗｲｱｲｽ)	○	○							
二酸化イオウ(乾・湿ｶﾞｽ)	○	○							
ニッケル	○	○							
ニトロベンゼン(100%)	×	×		☆					
ニトロフェノール	△	×							
乳化剤	○	○		☆					
乳酸(10%)	○	○							
乳酸(90%)	○	○		☆					
尿	○	○							
尿素	○	○		☆					
二硫化カルシウム	○	○							
二硫化炭素(100%)	×	×	(膨潤)	☆					
粘土	○	○							
燃料油	△	×		☆					

〈ハ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
パーマ用ローション			○		ﾌｪﾛｼｱﾝ化ﾅﾄﾘｳﾑ(100%)	○	○		
ハイドロキノン	○	○			腐植土	○	○		
パインオイル			○	☆	フタール酸ジブチル (100%)	○	△		☆
白リン			○		フタル酸ジオクチル (DOP)	△	×		☆
バター			○		ブタン	○	○		
バニラエキス	○	○		☆	ブタンジオール (10%)	○	○		☆
ハッカ油			○	☆	ブタンジオール (60%)	○	○		☆
歯みがき粉			○		ブタンジオール (100%)	○	○		☆
パラフィン	○	△			ブチルアルコール (100%)	○	○		☆
パルミチン酸(10%)	○	△			フッ化アルミニウム(濃厚)	○	○		
ハンドクリーム			○		フッ化アンモニウム(20%)	○	○		
ビール	○	○			フッ化カリウム	○	○		
美顔料 (おしろい)			○		フッ化ケイ素酸(濃厚)	○	○		
ピクリン酸(ｱﾙｺｰﾙ10%)	○	○			ﾌｯ化ｹｲ素酸(32%,ｹｲﾌｯ化水素酸)	○	○		
ピクリン酸(1%)	○	○		☆	ふっ化水素(75%)			○	
砒酸	○	○			フッ化水素酸(75%)	○	△		
砒酸鉛(Ⅱ)			○		フッ化水素酸(40%まで)	○	○		
ビスマス (炭酸ビスマス)	○	○			フッ化銅(20%)	○	○		
ヒドラジン	○	○			フッ化第二銅	○	○		
ハイドロキノン	○	○			フッ化ナトリウム (飽和)	○	○		
ひまし油	○	△		☆	フッ化ホウ素酸	○	○		
ひやけ止めローション			○		フッ素	○	×		
ビリジン	○	△		☆	ぶどう(ジュース)	○	○		
フェノール(90%まで)	○	○			ぶどう酒	○	○		☆
フェノールホルムアルデヒド	○	○			ぶどう糖(グルコース)	○	○		
フェリシアン化カリウム	○	○			ぶどう糖(ﾃﾞｷｽﾄﾛｰｽ,飽和)	○	○		
ﾌｪﾘｼｱﾝ化ﾅﾄﾘｳﾑ(飽和)	○	○			フラクトース	○	○		

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
ブラックリカー	○	○			ホウ酸(濃厚)	○	○		
ブランデー	○	○			ホウ酸カリウム (1%)	○	○		
フルオロケイ酸(32%)	○	○			ホウ酸ナトリウム	○	○		
ﾌﾙｵﾛﾎｳ酸(ﾌｯ化ﾎｳ素酸)	○	○			ホウ砂(飽和)	○	○		
フルオロケイ酸(濃厚)	○	△			没食子酸(飽和)	○	○		☆
フルフラール (100%)	△	×			ポタージュ(粉末)	○	○		
フルフリルアルコール	×	×		☆	ホルマリン (3%)	○	○		
プロパルギルアルコール	○	○		☆	ホルムアルデヒド(40%)	○	○		☆
プロパン	△	△							
プロピオン酸 (100%まで)	△	×							
プロピルアルコール	○	○		☆					
プロピレングリコール	○	○		☆					
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｼﾞｸﾛﾗｲﾄﾞ(100%)	△	×		☆					
フロン12	○	△							
ベーキングパウダー	○	○							
ヘキサメタリン酸ｿｰﾀﾞ	○	○							
ヘキサン (100%)	○	×							
ベトラーブ (ジュース)	○	○							
ヘプタン(100%)	△	×		☆					
変圧器油	○	○		☆					
ベンジルアルコール	×	×							
ベンズアルデヒド	○	○		☆					
ベンゼン(100%)	△	×	(膨潤)	☆					
ベンゼンスルフォン酸	○	○		☆					
ベンゾスルホン酸	○	○		☆					
ベンゾフェノン	○	△							
ホウ酸(稀薄)	○	○							

〈マ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
マーガリン	○	○							
マーキュロクローム			○						
マーマレード、ジャム	○	○							
マグネシア(酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)			○						
松油	○	△							
マニキュア液			○						
マレイン酸(100%)	○	○							
マレイン酸(50%)	○	○							
水	○	○							
ミョウバン	○	○							
無水亜硫酸(100%)	○	○							
無水酢酸	×	×							
無水硫酸	○	○							
ﾒﾀﾘﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ(飽和)	○	○							
メタ燐酸ナトリウム	○	○							
メチルアルコール(100%)	○	○		☆					
メチルエチルケトン (100%)	△	×	(膨潤)	☆					
メチルグリコール	○	○							
メチルスルホン酸	○	○							
メチル硫酸	○	○							
メチレンブルー			○						
メッキ液			○						
綿実油	○	○		☆					
モーターオイル			○						
モーターオイルSAE10	○	○							
モノクロルベンゼン	○	△							

〈ヤ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
ヤシ油アルコール	○	○		☆					
ユーカリ油			○						
油脂	△	×		☆					
ヨウ化水素酸	○	△							
ヨウ素(濃厚)	△	×							
ヨードチンキ			○						

〈ラ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
落花生油	○	○			硫酸銅(濃厚)	○	○		
酪酸(80%)	△	×			硫酸ナトリウム(飽和)	○	○		
酪酸エチル	△	×		☆	硫酸ニッケル(飽和)	○	○		
ラテックス	○	○		☆	硫酸(発煙)	×	×		☆
硫化アンモニウム(飽和)	○	○			硫酸バリウム(飽和)	○	○		
硫化カリウム(濃厚)	○	○			硫酸マグネシウム(飽和)	○	○		
硫化カルシウム	○	○			硫酸マンガン	○	○		
硫化水素	○	○			硫酸メチル	○	○		☆
硫化水素アンモニウム	○	○			リン(黄リン、白リン)			○	
硫化炭素	×	×			リン化水素(100%)	○	○		
硫化ﾅﾄﾘｳﾑ(25%～飽和)	○	○			りんご酒	○	○		☆
硫化バリウム(飽和)	○	○			リン酸(0～30%)	○	○		
硫酸(0～60%)	○	○			リン酸(30～90%)	○	○		
硫酸(70%)	○	△	(酸化		リン酸塩(水溶液)	○	○		
硫酸(80%)	△	×	変色)		燐酸カリウム	○	○		
硫酸(96%)	×	×		☆	燐酸カルシウム	○	○		
硫酸(98%)	×	×		☆	リン酸3ナトリウム(飽和)	○	○		
硫酸亜鉛(飽和)	○	○			燐酸水素2ナトリウム(100%)	○	○		
硫酸アニリン	○	×			燐酸トリクレジル	×	×		
硫酸アルミニウム(濃厚)	○	○			燐酸ナトリウム(10%)	○	○		
硫酸アンモニウム(飽和)	○	○			リン酸2ナトリウム	○	○		
硫酸塩	○	○			レーヨン(褐色の凝固剤)	○	○		
硫酸カリウム(濃厚)	○	○			レーヨン紡糸浴	○	○		
硫酸カルシウム(石こう)	○	○			レモン(ジュース)	○	○		
硫酸第一鉄	○	○			ロケット推進薬	○	○		
硫酸第二鉄	○	○			ロジウム	○	○		
硫酸銅(稀薄)	○	○			ワイン	○	○		☆

〈ワ行〉

製品名	耐薬品性			ESC	製品名	耐薬品性			ESC
	20℃	60℃	常温			20℃	60℃	常温	
ワイン	○	○		☆					
ワセリン	○	△							
ワックス			○	☆					
ワニス(セルロース性)	×	×							